

Productinfoblad

Linocoat Pro Plus Kleur

Watergedragen 2-componenten vloercoating kleur

Producteigenschappen

Transparante 2-componenten coating op waterbasis met extreem goede UV- en chemicaliënbestendigheid.

Toepassing

Als coating voor linoleum/marmoleum vloeren.

Ondergrond

De met coating te bewerken vloer moet ontdaan zijn van stoffen welke de hechting nadelig kunnen beïnvloeden. Verwijder vuil, vet, oude waslagen, losse delen en repareer eventuele beschadigingen.

Verwerkingstijd

Maximaal 60minuten.

Verwerking

De verharder (comp.B) wordt volledig en langzaam aan de basiscomponent (comp.A) toegevoegd. Vervolgens deze massa zeer goed mengen en overgieten in een andere, schone emmer of verpakking en vervolgens opnieuw mengen.

Materiaal/omgeving/ondergrondtemperatuur moet tenminste 10°C en maximaal 35°C bedragen. De relatieve luchtvochtigheid mag niet meer dan 85% bedragen. Zorg voor goede ventilatie.

Het materiaal moet voor verwerking tot een homogene massa vermengd zijn. Er absoluut voor zorgen dat met een bewerking niet meerdere lagen en/of overlappingsen worden gecreëerd. Meer lagen en overlappingsen uitsluiten. Belangrijk is, dat er altijd nat-in-nat wordt gewerkt en dat het materiaal gelijkmatig, zonder enige vorm van plasvorming of te dikke lagen, wordt aangebracht. Breng bij rollen 2 lagen aan met een droge laagdikte van ieder 50 micron (nat totaal 200 micron.) **NB Probeer niet een dikke laag van 200 micron ineens op te brengen met roller.**

De rollers moeten uiterlijk na 30 minuten worden vervangen door nieuwe. Te lang gebruik van dezelfde roller en materiaal kan leiden tot verandering en verhoging van de glansgraad cq. rollersporen. Aangebroken verpakking moet worden verwerkt.

Gereedschap en vervuilingen indien nog nat met water verwijderen cq. reinigen. Na verharding is het materiaal alleen nog mechanisch te verwijderen.

Droogtijd

Volledige uitharding na 7 dagen.

Opslag

In de originele, gesloten verpakking, niet vermengd, vorstvrij, droog opgeslagen 3 maanden.

Opmerking

Alle voornoemde gegevens zijn onder laboratoriumcondities gemeten. In de praktijk zijn kleine afwijkingen mogelijk.

Artikel nummer 6400
1l, 5l (12 mnd e)

The Linocoat Company
Scheijdelveweg 7A
3214 VN Zuidland
Tel: 0181 – 45 93 25
Fax: 0181 – 45 93 26
www.linocoatcompany.nl