

ROFIX ROESTCONVERTER

ACTIEVE CONVERSIE VOOR FERRO METALEN (WATERGEDRAGEN)

Profiel	Actieve conversie gebaseerd op kunstofdispersie in water. Transparant, lichtgeel, watergedragen, geen hinderlijke geuren. Snel drogend. Vormt roest om tot een ondoordringbare en sterke laag. Na droging roestige ondergrond zwart van kleur. Goed overschilderbaar met een breed scala van coatings/laksystemen.
Toepassing	Omvormen van roest en bescherming van niet ontroeste ijzeren en astalen oppervlakten. Niet gebruiken op ondergronden welke constant boven 60°C worden verwarmd.
Systeemopbouw	Twee lagen ROFIX Roestconverter
VERWEKING	
Omstandigheden	In het algemeen niet verwerken bij een temperatuur lager dan 5°C en/of een relatieve vochtigheidsgraad hoger dan 80%. Een goede lucht doorstroming is beslist noodzakelijk. Hier kan onder bepaalde omstandigheden van worden afgeweken (afhankelijk van het dauwpunt). Voor het specifieke karakter hiervan kunnen wij u adviseren.
Vorbewerking	Verwijder loszittend roest en oude laklagen door middel van borstelen en/of schrapen zodat het roestige metaaloppervlak zichtbaar is. Spons het roestige oppervlak met water. Deze Vorbewerking is ook mogelijk door gebruik te maken van hoogdruk apparatuur (hydro-jet). <u>Let op: Stof (roest) ook verwijderen (bijvoorbeeld door lucht).</u> <u>Ondergrond moet dampvochtig zijn</u>
Aanbrengen	Goed oproeren, giet de hoeveelheid die u nodig heeft in een plastic maatbeker of verfbak(roller), met kwast, roller of airless-spuit een laag aanbrengen. Deze laag circa 3 uur laten drogen onder normal omstandigheden. Hierna een tweede laag aanbrengen.
Na gebruik	Kwast of roller uitspoelen met water. Airless-apparatuur reinigen met spuitreiniger. LET OP: De door u afgemeten hoeveelheid niet terug gieten in de Rofix kan. Dit i.v.m meegesleept ijzer met kwast of roller bij de bewerking. Dit beïnvloedt de werking van de Rofix.
Droging	Kleefvrij na 30-40 minuten bij 10°C. Tussen twee lagen 3 uur (max. 24 uur) bij goede ventilatie. Overschilderbaar na 24 uur met elke allround coat en 2k lakken.
Houdbaarheid	In gesloten verpakking minimaal 1 jaar.

De verstrekte informatie en aanbevelingen in dit document zijn gebaseerd op onze kennis en ervaringen, waarvan wij menen dat ze accuraat zijn. Door de veelheid van toepassingen buiten onze controle, kan ons bedrijf geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor eventuele negatieve gevolgen die ontstaan bij het gebruik van bovenstaand product. De gebruiker dient zelf het materiaal te beoordelen op geschiktheid, alvorens het op grote schaal toe te passen.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden veeelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

